



White



Grey



Black

Recomendaciones de Uso

Uso: Piso / Muro / Exterior
Tipo: Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso: Tráfico Pesado
Acabado: Estructura o relieve
Variación de tono: V2
Terminado: Rectificado / Antislip
Impresión: Digital Inkjet



Contenido:

Caja 2 pzas
 Cantidad 1.44 m²
 Peso 57 kg

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia										Propiedades químicas, resistencia					
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coeficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm ²	Resistencia al choque térmico	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.												
120 x 60	White	8	IV	E ≤ 0.5 %	R 11	≥ 1 300	Min. 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA
120 x 60	Grey	8	IV	E ≤ 0.5 %	R 11	≥ 1 300	Min. 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA
120 x 60	Black	8	IV	E ≤ 0.5 %	R 11	≥ 1 300	Min. 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.