



## Recomendaciones de Uso

<b>Uso:</b>	Piso / Muro
<b>Tipo:</b>	Porcelánico Esmaltado
<b>Lugar de uso:</b>	Residencial / Comercial
<b>Acabado:</b>	Vitrificado Pulido
<b>Variación de tono:</b>	V2
<b>Impresión:</b>	Digital Inkjet
<b>Terminado</b>	Rectificado



## **Contenido:**

Caja	2 pzas
Cantidad	2.88 m <sup>2</sup>
Peso	60 kg
Pallet	39 cjas
Peso	2457 kg

## Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia											Propiedades químicas, resistencia				
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coeficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm <sup>2</sup>	Resistencia al choque térmico	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
120 x 120	Gray	5	III	E ≤ 0.5 %	R 9	≥ 1 300	Mínimo 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GB	GLB	GHB

## Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del

### Kit de Nivelación Castel

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.