
Características Técnicas



60x60 cm
GEMAS

Recomendaciones de Uso

Uso: Piso / Muro
Tipo: Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso: Residencial Comercial
Acabado: Vitrificado Pulido
Variación de tono: V2
Impresión: Digital Inkjet
Terminado: Rectificado
Contenido por caja: 1.44 m²
Cantidad: 4 pzas
Peso: 33.5 kg

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia													Propiedades químicas, resistencia			
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coeficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm²	Resistencia al choque térmico	Expansión por humedad	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545-3	DIN 51130	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-10	ISO 10545-11	ISO 10545-12	ISO 10545-15	ISO 10545-14	ISO 10545-13		
60x60	Ivory	6	III	≤ 0.5 %	R9	1300 N	35 N/mm²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GB	GLB	GHB
60x60	Pearl	6	III	≤ 0.5 %	R9	1300 N	35 N/mm²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GB	GLB	GHB
60x60	Grafito	6	III	≤ 0.5 %	R9	1300 N	35 N/mm²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GB	GLB	GHB

Recomendaciones de Colocación

- Verifique lote, calidad y calibre antes de iniciar la colocación
- Instale la junta o boquilla con una separación mínima de 2 mm, para corte recto 4 mm
- Siga el sentido u orden de colocación
- Para una correcta instalación, se recomienda el uso del Kit de Nivelación



Este informe sólo representa las características de las muestras sometidas a prueba, más no de la naturaleza de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha sólo es aplicable a loseta de primera calidad; no es aplicable a las piezas complementarias.

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Prolongación Fulton # 2, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Para mayor información escríbanos a: info@castel.com.mx o llame al teléfono (52) 55 2451 3500 ext. 1211

©2026 Castel. Los productos ilustrados o exhibidos, pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos; ésto sin aplicar mayor responsabilidad del fabricante o distribuidor.