

Características Técnicas



60x60 cm ACURA

Recomendaciones de Uso

Uso: Piso / Muro /Exterior

Tipo: Gres

Lugar de uso: Residencial Comercial **Acabado:** Natural / Estructura o relieve

Variación de tono: V2 Impresión: Digital Inkjet Terminado: Terminado recto Contenido por caja: 1.8 m2

Cantidad: 5 pzas

Peso: 36 kg





Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia														Propiedades químicas, resistencia			
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua 3.0 % <e 6.0%<="" th="" ≤=""><th>Coeficiente de fricción</th><th>Resistencia a la rotura, en N</th><th>Modulo de ruptura, en N/mm²</th><th>Resistencia al choque térmico</th><th>Expansión por humedad</th><th>Resistencia al cuarteo</th><th>Resistencia a la helada</th><th>Resistencia al impacto</th><th>Resistencia a las manchas</th><th>Productos caseros y sales para piscina</th><th>Baja concentración de ácidos y bases</th><th>Alta concentración de ácidos y bases</th></e>	Coeficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm²	Resistencia al choque térmico	Expansión por humedad	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases	
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545-3	DIN 51130	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-10	ISO 10545-11	ISO 10545-12	ISO 10545-15	ISO 10545-14	10545-14 ISO 10545-13			
60x60	Terra	10	Ш	3.72 %	R 9	1719 N	35 N/mm2	Resiste	Garantiza	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA	
60x60	Gris	10	III	3.74 %	R 9	1793 N	35 N/mm2	Resiste	Grantiza	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA	

Recomendaciones de Colocación

- Verifique lote, calidad y calibre antes de iniciar la colocación
- Instale la junta o boquilla con una separación mínima de 2 mm, para corte recto 4 mm
- Siga el sentido u orden de colocación
- Para una correcta instalación, se recomienda el uso del Kit de Nivelación



Este informe sólo representa las características de las muestras sometidas a prueba, más no de la naturaleza de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha sólo es aplicable a loseta de primera calidad; no es aplicable a las piezas complementarias.

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Prolongación Fulton # 2, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060 Para mayor información escríbanos a: info@castel.com.mx o llame al teléfono (52) 55 2451 3500 ext. 1211

2024 Copyright Castel. Los productos ilustrados o exhibidos, pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos; ésto sin aplicar mayor responsabilidad del fabricante o distribuidor.