# Fresno

22.5 x 60 cm









#### Recomendaciones de Uso

Piso / Muro / Exterior Uso:

Tipo:

Lugar de uso: Residencial / Comercial Acabado: Estructura o Relieve

Variación de tono:

Impresión: Digital Inkjet

Terminado Recto

















#### Contenido por caja:

Piezas 14 Metros cuadrados 1.89

Peso aproximado 31 Kilógramos

Cajas por pallet 48

1500 Kilógramos Peso por pallet Altura del pallet 80 Centímetros

## Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia													Propiedades químicas, resistencia			
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coeficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N, mínimo 1000	Modulo de ruptura, en N/mm², mínimo 22	Resistencia al choque térmico	Expansión por humedad	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentraci ón de ácidos y bases	Alta concentraci ón de ácidos y bases
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 10	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
22.5 x 60	Cherry	7	IV	3 % < E ≤ 6 9	R 9	≥ 1 000	35 N/mm²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA
22.5 x 60	Nuez	7	III	3 % < E ≤ 6 9	R 9	≥ 1 000	35 N/mm²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA
22.5 x 60	Gris	7	III	3 % < E ≤ 6 9	R 9	≥ 1 000	35 N/mm²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA

### Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 4 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del

Kit de Nivelación Castel

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El acido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.



Centro de Servicio Tecnico, Teléfono 55 24 51 35 00 LETSAC MEXICO S. de R. L. de C. V. Http://www.castel.com.mx, e-mail: info@castel.com.mx Prolongación Fulton, numero 2, bodega B, colonia La loma, C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.