



Brillo



Mate

Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Gres
Lugar de uso:	Residencial / Comercial
Acabado:	Natural / Brillo
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Recto



Contenido por caja:

Piezas	5
Metros cuadrados	1.8
Peso aproximado	40.0 Kilógramos
Cajas por pallet	36
Peso por pallet	1312 Kilógramos
Altura del pallet	75 centímetros

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia										Propiedades químicas, resistencia							
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua ISO 10545 - 3	Coeficiente de fricción DIN 51130	Resistencia a la rotura, en N, mínimo 1000 ISO 10545 - 4	Modulo de ruptura, en N/mm ² , mínimo 22 ISO 10545 - 4	Resistencia al choque térmico ISO 10545 - 9	Expansión por humedad ISO 10545 - 10	Resistencia al cuarteo ISO 10545 - 11	Resistencia a la helada ISO 10545 - 12	Resistencia al impacto ISO 10545 - 15	Resistencia a las manchas ISO 10545 - 14	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases ISO 10545 - 13	Alta concentración de ácidos y bases	
		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.														GA
60 x 60	Mate	7	IV	3 % < E ≤ 6 %	R 11	≥ 1 000	Mínimo 22	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA
60 x 60	Brillo	5	III	3 % < E ≤ 6 %	R 9	≥ 1 000	Mínimo 22	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GB	GLB	GHB

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 4 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.