

Artico

60 x 30 cm



Artico



Recomendaciones de Uso

Uso:	Muro / Interior
Tipo:	Pasta Blanca
Lugar de uso:	Residencial Comercial
Acabado:	Brillo
Variación de tono:	V1
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Rectificado

Artico Trend



Contenido:

Caja	8 pzas
Cantidad	1.44 m ²
Peso	22 kg
Pallet	40 cjas
Peso	924 kg

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia								Propiedades químicas, resistencia							
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coefficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm ²	Resistencia al choque térmico	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
60 x 30	Artico	5	II	E > 10.0 %	R 9	≥ 600	Mínimo 15	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA
60 x 30	Artico Trend	5	II	E > 10.0 %	R 9	≥ 600	Mínimo 15	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.