Gemas

60 x 60 cm

Recomendaciones de Uso

Uso: Piso / Muro
Tipo: Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso: Residencial
Acabado: Vitrificado Pulido
Variación de tono: V2
Terminado: Rectificado
Impresión: Digital Inkjet

Contenido por caja:

Piezas	4	pzas
Metros cuadrados	1.44	m²
Kilogramos	26.5	kg

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia													Propiedades químicas, resistencia			
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua E ≤ 0.5 %	Coeficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N, mínimo 1300	Modulo de ruptura, en N/mm², mínimo 35	Resistencia al choque térmico	Expansión por humedad	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 10	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
60 x 60	Grafito	6	III	≤ 0.5 %	R 9	≥ 1 300 N	≥ 35 N/mm²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GB	GLB	GHB

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Tono y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta, Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación

Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El acido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.

Centro de Servicio Tecnico, Teléfono 55 24 51 35 00
LETSAC MEXICO S. de R. L. de C. V.
Http://www.castel.com.mx, e-mail: info@castel.com.mx
Prolongación Fulton, numero 2, bodega B, colonia La loma,
C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.