

# Hexa

17 x 15 cm



(B) (N) Markina

Diamond

(B) (N)



## Recomendaciones de Uso

**Uso:** Piso / Muro  
**Tipo:** Porcelánico Esmaltado  
**Lugar de uso:** Residencial Comercial  
**Acabado:** Brillo / Natural  
**Variación de tono:** V4  
**Terminado:** Terminado Recto  
**Impresión:** Digital Inkjet



### Contenido:

Caja 30 pzas  
 Cantidad 0.67 m<sup>2</sup>  
 Peso 11 kg

## Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia										Propiedades químicas, resistencia					
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coefficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm <sup>2</sup>	Resistencia al choque térmico	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros	Item	Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
17 x 15	Diamond	7	IV	E ≤ 0.5 %	R 11	≥ 1 300	Min. 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA
17 x 15	Markina	7	IV	E ≤ 0.5 %	R 11	≥ 1 300	Min. 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA

## Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.



Centro de Servicio Técnico, Teléfono 55 24 51 35 00  
 LETSAC MEXICO S. de R. L. de C. V.  
 Http://www.castel.com.mx, e-mail: info@castel.com.mx  
 Prolongación Fulton, número 2, bodega B, colonia La loma,  
 C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.