FICHA TECNICA

PRODUCTO	**MOSAICO VENECIANO**	**Kahlo**
GRUPO	**MATE**	**Riga**
SERIE	**VENECIANO**	**Lubeka**
FORMATO	**327 X 327 MM**	**Neve**

No.	PRUEBA	UNIDAD	REQUERIMIENTO TECNICO		RESULTADO
1	Hoja, tamaño	milímetros	330 ± 2		320.6 ~ 333.5
2	Pastilla, tamaño	milímetros	Largo / Ancho	20 ± 0.5	19.0 ~ 21.0
			Espesor	4.0 ± 0.4	3.8 ~ 4.2
3	Línea, separación	milímetros	2.0 ± 0.6		1.9 ~ 2.1
4	Periférica, distancia	milímetros	1 ± 8		0.9 ~ 1.1
5	Calidad superficial	-----	Debe cumplir con los requisitos de las normas de la tabla 3		Conforme
6	Color	-----	Todo el mosaico de vidrio debe ser del mismo color básicamente		Conforme
7	Pegamento entre la pastilla y la base de papel	-----	No hay encuesta		Conforme
8	Tiempo para que despegue el papel	-----	No caer después de 5 minutos		Conforme
		%	≥ 70 Después de 40 minutos		100
9	Estabilidad térmica	-----	90 °C (30 min) 18 °C ~ 25 °C (10 min) 3 Ciclos sin grietas, ni daños		Conforme
10	Estabilidad química	%	Acido Clorhídrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.90		K=99.92
			Acido Sulfúrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.93		K=99.95
			Hidróxido de sodio (1 mol/L), 100 °C, 1h, K ≥ 99.88		K=99.91
			Agua destilada 100 °C, 4h, K ≥ 99.96		K=99.99

COMENTARIOS

EI ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos
Esta ficha solo es aplicable para las baldosas de Primera Calidad
Esta ficha no es aplicable para las piezas complementarias

Para mayor información dirigirse al Servicio de Atención a Cliente:

Prolongación Fulton #2, Colonia la Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Código Postal 54060. http://www.castel.com.mx. Teléfono 55 2451 3500. e-mail: info@castel.com.mx