

# Bellagio

60 x 60 cm



## Recomendaciones de Uso

**Uso:** Piso / Muro  
**Tipo:** Porcelánico Esmaltado  
**Lugar de uso:** Residencial  
**Acabado:** Vitrificado Pulido  
**Variación de tono:** V2  
**Terminado:** Rectificado  
**Impresión:** Digital Inkjet



## Contenido por caja:

Piezas 4 pzas  
Metros cuadrados 1.44 m<sup>2</sup>  
Kilogramos 24.7 kg

## Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia										Propiedades químicas, resistencia							
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua E ≤ 0.5 %	Coefficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N, mínimo 1300	Modulo de ruptura, en N/mm <sup>2</sup> , mínimo 35	Resistencia al choque térmico	Expansión por humedad	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases	
		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 10	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13			
60 x 60	Negro	6	III	≤ 0.5 %	R 9	≥ 1300 N	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GB	GLB	GHB	

## Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Tono y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta, Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.



Centro de Servicio Técnico, Teléfono 55 24 51 35 00  
LETSA MEXICO S. de R. L. de C. V.  
Http://www.castel.com.mx, e-mail: info@castel.com.mx  
Prolongación Fulton, número 2, bodega B, colonia La loma,  
C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.