

# Amazonas

22.5 x 60 cm



## Recomendaciones de Uso

<b>Uso:</b>	Piso / Muro
<b>Tipo:</b>	Gres
<b>Lugar de uso:</b>	Residencial Comercial
<b>Acabado:</b>	Natural
<b>Variación de tono:</b>	V2
<b>Terminado:</b>	Terminado Recto
<b>Impresión:</b>	Digital Inkjet



## Contenido por caja:

Piezas	14 pzas
Metros cuadrados	1.89 m <sup>2</sup>
Kilogramos	31.4 kg

## Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia										Propiedades químicas, resistencia						
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua 3.0 % < E ≤ 6.0 %	Coefficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N, mínimo 1000	Modulo de ruptura, en N/mm <sup>2</sup> , mínimo 22	Resistencia al choque térmico	Expansión por humedad	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 10	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
22.5 x 60	Gris	8	III	3.0 % < E ≤ 6.0 %	R 9	≥ 1000 N	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA
22.5 x 60	Haya	8	III	3.0 % < E ≤ 6.0 %	R 9	≥ 1000 N	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA
22.5 x 60	Roble	8	III	3.0 % < E ≤ 6.0 %	R 9	≥ 1000 N	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA

## Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Tono y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta, Boquilla o Separación mínima de 4 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.



Centro de Servicio Técnico, Teléfono 55 24 51 35 00  
 LETSAC MEXICO S. de R. L. de C. V.  
[Http://www.castel.com.mx](http://www.castel.com.mx), e-mail: [info@castel.com.mx](mailto:info@castel.com.mx)  
 Prolongación Fulton, numero 2, bodega B, colonia La loma,  
 C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.